Технический бюллетень

ISOPAST-RUBBER

(ИЗОПАСТ-РАБЕР)

isomat
building quality

Эластичная битумная эмульсия

Описание

Эластичная битумная эмульсия, состоящая из высококачественного битума, полимеров и специальных наполнителей. Обладает превосходной адгезией к различным основаниям: бетон, цементные стяжки, метал, дерево и т.д.

Область применения

Применяется для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен, террас, кровель и т.д.

Технические характеристики

Консистенция:	вязкое желе
Цвет:	черно-коричневый
Содержание воды:	25-30% по весу
Сухой остаток:	70-75% по весу
Плотность:	1,10 кг/л
pH:	10
Температурная стойкость:	до +120°C
Удлинение на разрыв:	> 200%
Полимеризуется через:	2-3 дня

Чистка инструментов:
Инструменты мыть водой сразу после использования.

Инструкции

1. Подготовка основания
Поверхность, которую необходимо гидроизолировать, должна быть чистой и сухой.

2. Нанесение
Перед нанесением материал должен быть хорошо перемешан и нанесен в концентрированном или же разбавленном водой виде (до 30 % по объему). ISOPAST-RUBBER наносится в два слоя валиком, кистью или распылителем. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя.
В случае армирования гидроизоляционного слоя полиэстеровым или стекло холстом, рекомендуем нанести материал в 3 слоя. Армировочный материал укрепляется на еще свежий первый слой.

Расход

- По вертикали: 0,35-0,50 кг/м^2/ слой.
- По горизонтали без армирования: 0,35-0,50 кг/м^2/ слой.
- По горизонтали с армированием: 1,5-2,0 кг/м^2.

Упаковка

Поставляется в металлических ведрах по 19 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления в помещениях, защищенных от мороза.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к исользованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

TÜV CERT EN ISO 9001