

Силиконовый герметик общего назначения

Описание

DOMOSIL - силиконовый герметик общего назначения для особо ответственных работ, который обеспечивает:

- сохранение свойств в диапазоне температур от -40°C до $+160^{\circ}\text{C}$,
- превосходная адгезия к любому непористому строительному материалу,
- высокая долговечность и стойкость к старению.

Область применения

DOMOSIL применяется для герметизации горизонтальных и вертикальных швов шириной 3-40 мм на непористых поверхностях, такие как: стекло, алюминий, фарфор (плитка и т.д.) и непористая керамическая плитка, внутри и снаружи помещений.

Технические характеристики

Основа:	силикон
Цвет:	прозрачный, белый
Формирование пленки на поверхности:	через 20-30 минут
Скорость полимеризации:	1,5-3,2 мм в день
Твердость по ШОР А:	19 ± 2

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть без пыли, отслоившихся и жирных участков и т.д. Шов прочистить кистью, металлической щеткой или продуть воздухом под давлением.

Для придания шву аккуратного вида рекомендуется перед нанесением DOMOSIL наклеить вдоль шва (по обе стороны) бумажную ленту. Ленту убрать сразу после нанесения герметика.

2. Нанесение

Вставить картридж с DOMOSIL в специальный пистолет и обрезать носик картриджа так, чтобы диаметр носика с DOMOSIL был немного меньше ширины шва, а сам картридж мог свободно скользить вдоль шва.

DOMOSIL выдавливается в шов пистолетом, который перемещается вдоль шва под углом 45 градусов. После заполнения всего шва герметиком (пока он свежий) необходимо уплотнить герметик и нивелировать поверхность шва шпателем или пальцем, слегка надавливая на него.

Чистка инструмента:

Инструменты мыть водой, пока герметик еще свежий. Полимеризовавшийся герметик можно удалить механически.

Расход

- Шов 10 x 10 мм: 1 картридж на 3 мп шва.
- Шов 5 x 5 мм: 1 картридж на 12 мп шва.

Упаковка

Картриджи по 280 мл.

Хранение

Срок хранения – 12 месяцев в сухих условиях, не допуская замерзания.

Важные пометки

- DOMOSIL наносится при температуре окружающей среды от -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net