Технический бюллетень

# ADINOL-RAPID 2H

## (АДИНОЛ-РАПИД 2Н)

isomat
building quality

## Ускоритель твердения бетона

### Описание

ADINOL-RAPID 2H – это жидкая добавка – ускоритель твердения бетона. Обеспечивает ускоренный набор начальной прочности бетона в течение первых 24 часов. Преимущества:

- Ускоряет процесс твердения бетона на начальном этапе, не оказывая отрицательного влияния на его конечную прочность.
- Повышает начальную прочность бетона (<24 часов).
- Сопутствует ускоренной распалубке при бетонировании и формировании прессформ.
- Обладает антивоздухововлекающим действием.
- Не содержит хлоридов и других коррозийных веществ.
- Совместим со всеми типами Портландцемента.

Сертифицирован с наличием маркировки CE как ускоритель твердения бетона в соответствии с требованиями стандарта EN 934-2:T7, Сертификат No.: 0906-CPD-02412007.

### Область применения

ADINOL-RAPID 2H применяется в случаях, когда требуется сократить время схватывания и твердения бетона, особенно при низких температурах, для ускоренной распалубки при бетонировании, при проведении ремонта в дорожном строительстве и т.д.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Цвет: | темно-желтый |
| Плотность: | 1,33-1,39 кг/л |
| PH: | 9,00 ± 1,00 |
| Максимальное содержание хлорида: | безхлористый |
| Максимальное содержание щелочи: | ≤ 4,0% весовых |

### Инструкции

ADINOL-RAPID 2H добавляется либо:

- в воду при приготовлении бетона,
- в готовую смесь перед использованием. При этом необходимо перемешивать смесь в бетономешалке в течение 4-5 минут для равномерного распределения ADINOL-RAPID 2H.

### Дозировка

1,0-2,0 кг на 100 кг цемента, в зависимости от желаемого результата.

### Упаковка

ADINOL-RAPID 2H поставляется в пластиковых канистрах по 5 кг и 20 кг, в бочках по 290 кг и в цистернах по 1400 кг.

### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5$^{O}$C до +35$^{O}$C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

### Важные пометки

Конечный результат может отличаться в зависимости от типа цемента и температуры бетона и воздуха.

# ADINOL-RAPID 2H

isomat
building quality

CE

**0906**

ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

09

0906-CPD-02412007

EN 934-2:2009

**ADINOL-RAPID 2H**

Hardening accelerating concrete admixture
EN 934-2: T7

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: ≤ 4,0 % by weight

Corrosive behaviour [1)]: -

Dangerous substances: none

[1)]:Only required when placed in the market of a member state which regulates these items

**ISOMAT S.A.**
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
**MAIN OFFICES - FACTORY:**
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
**www.isomat.net e-mail: info@isomat.net**

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к исользованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

CE TÜV CERT EN ISO 9001