

ADIFLEX-B

(АДИФЛЕКС-Б)



Эластификатор

Описание

ADIFLEX-B - эмульсия - эластомер. Используется как добавка в обмазочную цементную гидроизоляцию, клеи для плитки, цементные растворы, краски на водной основе и т.д.

Придаёт растворам:

- высокую эластичность,
- водонепроницаемость,
- прочное сцепление с основанием.

Область применения

ADIFLEX-B используется для эластификации:

- обмазочного цементного гидроизоляционного раствора (например, AQUAMAT), когда на поверхности образуются или могут образоваться волосяные трещины;
- клеев для плитки (например, ISOMAT AK 20), которые используются для укладки плитки на поверхностях, которые подвергаются температурным подвижкам и вибрации, (что может вызвать образование трещин).

Наряду с этим, ADIFLEX-B используется для эластификации любых других цементных растворов.

Технические характеристики

Основы:	акриловая полимерная дисперсия
Цвет:	белый
Вязкость:	485 мПа сек (по Брукфилду, +23°C)
Плотность:	1,03 кг/л

Инструкции - Расход

1. Подготовка основания

Основание должно быть тщательно очищено от пыли, остатков смазывающих веществ, быть достаточно гладким. Перед нанесением материала рекомендуется смочить поверхность (без образования лужиц). На высокопористые поверхности, такие как: пенобетон, гипсовые плиты и т.д., необходимо предварительно нанести грунтовку UNI-PRIMER.

2. Эластификация обмазочных цементных гидроизоляционных растворов

Полная эластификация AQUAMAT
Содержимое 1 мешка (25 кг) AQUAMAT постепенно добавлять в емкость с 10 кг ADIFLEX-B при постоянном перемешивании. В зависимости от желаемой консистенции (работоспособности), также можно добавить немного воды (около 1 л).

Частичная эластификация AQUAMAT
В случаях, когда требуется меньшая эластичность, 25 кг AQUAMAT смешать с 5 кг ADIFLEX-B и добавить небольшое количество воды (около 4 л воды), в зависимости от желаемой консистенции (работоспособности).

3. Эластификация клеев для плитки

Полная эластификация ISOMAT AK 20
Содержимое 1 мешка (25 кг) ISOMAT AK 20 постепенно добавлять в емкость с 10 кг ADIFLEX-B + 1-2 л воды при постоянном перемешивании до образования однородной массы.

Частичная эластификация ISOMAT AK 20
В случаях, когда требуется меньшая эластичность, 25 кг ISOMAT AK 20 смешать с 5 кг ADIFLEX-B и добавить небольшое количество воды (около 3 л

воды), в зависимости от желаемой консистенции (работопригодности).

Упаковка

ADIFLEX-B поставляется в пластиковых канистрах по 1 кг, 5 кг, 20 кг, в ведрах по 10 кг и в бочках по 150 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при хранении в не вскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки

- Температура при нанесении материала должна быть от +5°C до +30°C.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net